


















MAJOR PARAFUSOS

TABELA IDENTIFICAÇÃO DE PORCAS

MARCA IDENT. DO GRAU	ESPECIFICAÇÃO	MATERIAL	MATERIAL	DIÂM. NOMINAL POLEGADA	CARGA DE PROVA	DUREZA ROCKWELL		VER NOTA
						MIN	MAX	
 Sem marcação No Mark	ASTM A563 - Gr 0	Carbon Steel	Aço Carbono (CS)	1/4 thru 1-1/2	69	B55	C32	3,4
	ASTM A563 - Gr A	Carbon Steel	Aço Carbono (CS)	1/4 thru 1-1/2	90	B68	C32	3,4
	ASTM A563 - Gr B	Carbon Steel	Aço Carbono (CS)	1/4 thru 1 over 1 thru 1-1/2	120 105	B69	C32	3,4
	ASTM A563 - Gr C	Carbon Steel may be Quenched/ Tempered	CS temperado e revenido	1/4 thru 4	144	B78	C38	5
	ASTM A563 - Gr C3	Atmospheric Corrosion Resistant Steel may be Quenched/Tempered	Aço resist à corrosão pode ser temp/revenido	1/4 thru 4	144	B78	C38	5,9
	ASTM A563 - Gr D	Carbon Steel may be Quenched/ Tempered	CS temperado e revenido	1/4 thru 4	150	B84	C38	6
	ASTM A563 - Gr DH	Carbon Steel may be Quenched/ Tempered	CS temperado e revenido	1/4 thru 4	175	C24	C38	6
	ASTM A563 - Gr DH3	Atmospheric Corrosion Resistant Steel Quenched and tempered	Aço resit. corrosão atm. Temperado / revenido	1/4 thru 4	175	C24	C38	5,9
	ASTM A194 - Gr 1	Carbon Steel	Aço Carbono (CS)	1/4 thru 4	130	B70	--	7
	ASTM A194 - Gr 2	Medium Carbon Steel	Aço Médio Carbono	1/4 thru 4	150	159	352	7,8
	ASTM A194 - Gr 2H	Medium Carbon Steel Quenched/Tempered	Aço Med. Carb. Temp/Revenido	1/4 thru 4	175	C24	C38	7
	ASTM A194 - Gr 2HM	Medium Carbon Steel Quenched/Tempered	Aço Med. Carb. Temp/Revenido	1/4 thru 4	150	159	237	7,8
	ASTM A194 - Gr 4	Medium Carbon Steel Quenched/Tempered	Aço Med. Carb. Temp/Revenido	1/4 thru 4	175	C24	C38	7
	ASTM A194 - Gr 7	Medium Carbon Alloy Steel Quench/Tempered	Aço liga medio carbono Temperado/Revenido	1/4 thru 4	175	C24	C38	7
	ASTM A194 - Gr 7M	Medium Carbon Alloy Steel Quench/Tempered	Aço liga medio carbono Temperado/Revenido	1/4 thru 4	150	159	237	7
	ASTM A 194 Gr 8	Stainless AISI 304	Inoxidável AISI 304	1/4 thru 4	80	126	300	10
	ASTM A 194 Gr 8M	Stainless AISI 316	Inoxidável AISI 316	1/4 thru 4	80	126	300	10